

<b>DIN EN 1338</b>	<b>Produktdatenblatt</b> Pflastersteine aus Beton	
	<b>DV Plan-System 10</b>	Produktdatenblatt Nr. 1043
Rev. 01/05.2004		

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkung		
		Stein 1 Qualität DI	Stein 2 Qualität DI	Stein 3 Qualität DI
Ausführung		2-schichtig, Vorsatzdicke ] 4 mm <sup>1)</sup>		
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	GL	197 63 mm	197 63 mm	162 63 mm
	GB	162 63 mm	137 63 mm	96 63 mm
	GD	100 64 mm	100 64 mm	100 64 mm
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen		nicht zutreffend		
Format in cm		19,7/16,2/10	19,7/13,7/10	16,2/9,6/10
empfohlene Rastermaße <sup>2)</sup> in mm (L,B)		200/140	200/125	140/100
Fase		nicht zutreffend	ca. 4/6 mm	ca. 4/6 mm
Abstandhalter		Höhe ca. 90 mm, Vorsprungsmaß ca. 2 mm (oben abgeschrägt 30°)		
Konizität		planmäßig keine		
Oberseite		planmäßig eben		
Unterseite		planmäßig eben		
Seitenflächen		planmäßig eben		
Farben		naturgrau, anthrazit, rot		
Oberflächenbearbeitung		Standard (keine Bearbeitung)		
Witterungswiderstand		gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.2	Klasse <b>3</b> , Kennzeichnung <b>D</b>
Spaltzugfestigkeit		gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.3	
Abriebwiderstand		gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.4	Klasse <b>4</b> , Kennzeichnung <b>I</b>
Gleit-/Rutschwiderstand		gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.5	

<sup>1)</sup> Bereich des Vorsatzes siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 2043 <sup>2)</sup> siehe auch ZTV P-StB

**Besondere Hinweise:**

Die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

**Einsatzbereiche:**

Der oben näher bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

**BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG**

Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

Produktzeichnung Nr. 2043

DV Plan-System 10, Stein 1+2+3, Qualität DI

