

DIN EN 1338	Produktdatenblatt Pflastersteine aus Beton	
	Matoro-System 8	Produktdatenblatt Nr. 1051
Rev. 01/05.2004		

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkung				
		Stein 1, DI	Stein 2, DI	Stein 3, DI	Stein 4, DI	Stein 5, DI
Ausführung		2-schichtig, Vorsatzdicke] 4 mm				
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	GL	236 62	236 62	124 62	236 62	236 62
	GB	236 62	124 62	124 62	112 62	168 62
	GD	80 63	80 63	80 63	80 63	80 63
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen		nicht zutreffend				
Format in cm		23,6/23,6/8	23,6/12,4/8	12,4/12,4/8	23,6/11,2/8	23,6/16,8/8
empfohlene Rastermaße ²⁾ in mm (L,B)		239/239	239/127	127/127	239/115	239/171
Fase		ca. 4/6				
Abstandhalter		Höhe ca. 70 mm, Vorsprungsmaß ca. 2 mm (oben abgeschrägt 30°)				
Konizität		planmäßig keine				
Oberseite		strukturiert (Vieleck)				
Unterseite		planmäßig eben				
Seitenflächen		planmäßig eben				
Farben		anthrazit, braun, ocker, rot,				
Oberflächenbearbeitung		Standard (keine Bearbeitung)				
Witterungswiderstand		gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.2	Klasse 3 , Kennzeichnung D		
Spaltzugfestigkeit		gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.3			
Abriebwiderstand		gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.4	Klasse 4 , Kennzeichnung I		
Gleit-/Rutschwiderstand		gemäß DIN EN 1338	Abschnitt 5.3.5			

¹⁾ Bereich des Vorsatzes siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 2051 ²⁾ siehe auch ZTV P-StB

Besondere Hinweise:

Die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Einsatzbereiche:

Der oben näher bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG

Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

Produktzeichnung Nr. 2051

Matoro-System 8, Stein 1+2+3+4+5, Qualität DI

