

<b>DIN EN</b> <b>1339</b>  Rev. 01/02.2008	<b>Produktdatenblatt</b> Platten aus Beton <b>Terrassenplatte Rocaro 40/40/4</b>	 Produktangabenblatt Nr. 1210

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkung		
		40/40 Qualität PLDUI		
Ausführung		2-schichtig, Vorsatzdicke ] 4 mm <sup>1)</sup>		
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen Klasse 2, Kennzeichnung <b>P</b>	GL	400 mm	+/- 2 mm	
	GB	400 Mm	+/- 2 mm	
	GD	40 Mm	+/- 3 mm	
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen		Klasse 3, Kennzeichnung <b>L</b>		
Format in cm		40/40/4		
empfohlene Rastermaße <sup>2)</sup> in mm (L,B)		404/404		
Fase		schräg 3 x 2 mm		
Abstandhalter		keine		
Bruchlastklasse		Klassennummer 70, Kennzeichnung <b>7</b>		
Oberseite		planmäßig eben		
Unterseite		planmäßig eben		
Seitenflächen		planmäßig eben		
Farben		Brillantgrau, Platingrau, Granitgrau, Basaltgrau, Elfenbein		
Oberflächenbearbeitung		kugelgestrahlt, gebürstet und imprägniert		
Witterungswiderstand		gemäß DIN EN 1339	Abschnitt 5.3.2	Klasse 3, Kennzeichnung <b>D</b>
Biegezugfestigkeit		gemäß DIN EN 1339	Abschnitt 5.3.3	Klasse 3, Kennzeichnung <b>U</b>
Abriebwiderstand		gemäß DIN EN 1339	Abschnitt 5.3.4	Klasse 4, Kennzeichnung <b>I</b>
Gleit-/Rutschwiderstand		gemäß DIN EN 1339	Abschnitt 5.3.5	ausreichend

<sup>1)</sup> Bereich des Vorsatzes siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 2210 <sup>2)</sup> siehe auch ZTV P-StB

**Besondere Hinweise:**

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Betonplatten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

Abweichungen von der Farbintensität der Betonplatten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonplatten.

**Einsatzbereiche:**

Die oben näher bezeichnete Platte ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

**BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG**


Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

**Produktzeichnung Nr. 2210**

*Terrassenplatte Rocaro 40/40/4, Qualität PLDUI*

Draufsicht

40/40



Bruchlastklasse 70

Seitenansicht

