

<b>DIN EN 1338</b>	<b>Produktdatenblatt</b> Pflastersteine aus Beton	
	<b>Dolomit System 16/16/8 und 24/16/8</b>	Produktdatenblatt Nr. 2501
Rev. 10.02.2021		

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkung	
		16/16 Qualität DI	24/16 Qualität DI
Ausführung		2-schichtig, Vorsatzdicke $\geq 4$ mm <sup>1)</sup>	
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	GL	157 +/-2 mm	237 +/-2 mm
	GB	157 +/-2 mm	157 +/-2 mm
	GD	80 +/-3 mm	80 +/-3 mm
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen		nicht zutreffend	
Format in cm		16/16/8	24/16/8
empfohlene Rastermaße <sup>2)</sup> in mm (L,B)		160/160	240/160
Fase		ca. 3 x 3 mm	ca. 3 x 3 mm
Abstandhalter		Höhe ca. 70 mm, Vorsprungsmaß ca. 2,5 mm (oben abgeschrägt 30°)	
Konizität		planmäßig keine	
Oberseite		planmäßig eben	
Unterseite		planmäßig eben	
Seitenflächen		planmäßig eben	
Farben		siehe Übersicht für Exklusiv-Oberflächen	
Oberflächenbearbeitung		Exklusiv (wassergestrahlt)	
Witterungswiderstand		gemäß DIN EN 1338 Abschnitt 5.3.2	Klasse <b>3</b> , Kennzeichnung <b>D</b>
Spaltzugfestigkeit		gemäß DIN EN 1338 Abschnitt 5.3.3	
Abriebwiderstand		gemäß DIN EN 1338 Abschnitt 5.3.4	Klasse <b>4</b> , Kennzeichnung <b>I</b>
Gleit-/Rutschwiderstand		gemäß DIN EN 1338 Abschnitt 5.3.5	

<sup>1)</sup> Bereich des Vorsatzes siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 2501 <sup>2)</sup> siehe auch ZTV P-StB

Besondere Hinweise:

Die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Einsatzbereiche:

Der oben näher bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

**BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG**

Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

**Produktzeichnung Nr. 2501**

*Dolomit System 16/16/8 und 24/16/8, Qualität DI*

