


<b>DIN EN 1338</b>  Rev. 08.02.2021	<b>Produktdatenblatt</b> Pflastersteine aus Beton  <b>Tegula-Rasa-System 8</b>	  Produktdatenblatt Nr. 1731

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkung	
		Stein 1 Qualität DI	Stein 2 Qualität DI
Ausführung		2-schichtig, Vorsatzdicke $\geq 4$ mm	
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	GL	210 +/- 2 mm	170 +/- 2 mm
	GB	170 +/- 2 mm	90 +/- 2 mm
	GD	80 +/- 3 mm	80 +/- 3 mm
max. Differenz zwischen den Flächendiagonalen		nicht zutreffend	
Format in cm		21/17/8	17/9/8
empfohlene Rastermaße <sup>2)</sup> in mm (L,B)		240/200	200/120
Fase		ohne	
Abstandhalter		Höhe ca. 70 mm, Vorsprungsmaß ca. 30 mm (oben abgeschrägt 45°)	
Konizität		planmäßig keine	
Oberseite		planmäßig eben	
Unterseite		planmäßig eben	
Seitenflächen		planmäßig eben	
Farben		naturgrau, farbig	
Oberflächenbearbeitung		kantenbehandelt/gerumpelt	
Witterungswiderstand		gemäß DIN EN 1338 Abschnitt 5.3.2	Klasse <b>3</b> , Kennzeichnung <b>D</b>
Spaltzugfestigkeit		gemäß DIN EN 1338 Abschnitt 5.3.3	
Abriebwiderstand		gemäß DIN EN 1338 Abschnitt 5.3.4	Klasse <b>4</b> , Kennzeichnung <b>I</b>
Gleit-/Rutschwiderstand		gemäß DIN EN 1338 Abschnitt 5.3.5	

<sup>1)</sup> Bereich des Vorsatzes siehe zugehörige Produktzeichnung Nr. 1731 <sup>2)</sup> siehe auch ZTV P-StB

**Besondere Hinweise:**

Die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

**Einsatzbereiche:**

Der oben näher bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außen- und Innenbereich geeignet.

**BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG**

Werkstraße 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

**Produktzeichnung Nr. 1731**

*Tegula-Rasa-System 8, Stein 1+2, Qualität DI*

